

Aviva Fungisan

8308000210

Waterige desinfecterende oplossing voor het verwijderen van **schimmel en algen op oppervlakken**, voor binnen en buiten, voor **DIY en handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Geurloze, watergedragen reinigungsoplossing voor de ondersteunende reiniging van metselwerk en hout dat is aangetast door schimmels en algen.

Aan het product zijn geen zware metalen en fenolische stoffen toegevoegd.

Intacte verflagen worden niet aangetast.

Speciale eigenschappen

- De gebruikte actieve stoffen hebben een desinfecterende werking voor de voorbehandeling van oppervlakken die zijn aangetast door algen en schimmels.

Actieve stoffen:

4,8 g/kg (0,48%) Benzalkoniumchloride


0,48 g/kg (0,048%) Octylisothiazolinone

- Franse verordening DEVL1104875A** voor het kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+



Toepassingsgebieden

- Oppervlakken aangetast door schimmel, algen en groene aanslag.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Niet verwerken bij sterk zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid, sterke wind of vorstgevaar. Dek niet te behandelen oppervlakken goed af.
- Gebruiksklaar, mag niet worden verdund!
- De behandeling mag niet op een nat oppervlak worden uitgevoerd omdat er anders geen goede dieptewerking is.
- De gebruikte actieve stoffen zijn in water oplosbaar en afbreekbaar, dus adviseren wij het aanbrengen van een aflaklaag.

06-20 (vervangt 06-19) ZKL 8308

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefoon: 0043/5242/6922-190, fax: 0043/5242/6922-309, mail: technical-mailto:support@adler-lacke.com

Onze instructies zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en zijn bedoeld om de koper/gebruiker naar ons beste weten te adviseren, maar moeten individueel worden afgestemd op de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en het gebruik van het geleverde product. Daarom wordt aanbevolen om een monster te maken om de geschiktheid van het product te controleren. Daarnaast zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle voorgaande gegevensbladen worden met deze editie ongeldig. Wijzigingen in verpakkingsformaten, kleuren en beschikbare glansgraden voorbehouden.

- Omdat het in water oplosbaar is mag Aviva Fungisan 8308000210 niet als additief worden toegevoegd aan aflakken in buitenruimtes.

Opbrengtechniek



Opbrengprocedure	Met de kwast opbrengen
Rendement per laag (m ² /l)	ca. 8m ²

Bij voorkeur met een kwast of borstel.

De vorm, hoedanigheid en vochtigheid van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/rendement. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen alleen worden vastgesteld door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50% rel. luchtvochtigh.)



Volgende laag	na ca. 24 uur
---------------	---------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik, met water.



ONDERGROND

Soort ondergrond

Minerale ondergronden, oude verflagen en hout die zijn aangetast door algen, groene aanslag of schimmels

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Neem ÖNORM B 2230 deel 2 in acht.

Zie ook VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen/Verordening voor gunning en overeenkomsten voor bouwopdrachten), deel C, DIN 18363, paragraaf 3, schilder- en lakwerkzaamheden.

Vorbereiding van de ondergrond

- Niet-draagkrachtige coatings moeten grondig worden verwijderd.
- Bedek aangrenzende planten en gevoelige oppervlakken die niet hoeven te worden gereinigd of spoel ze na gebruik onmiddellijk af met water.
- Vastzittend vuil en uitbloeiing, algen, groene aanslag of schimmels moeten worden verwijderd met geschikte reinigingsmethoden.
- In het geval van natte reiniging of afvalwater moeten de wettelijke voorschriften met betrekking tot de correcte afvoer van afvalwater worden nageleefd.

COATINGOPBOUW


Opbrengen van het product	1 x Aviva Fungisan 8308000210 Tussendroging: ca. 24 uur Bij zware aantasting of sterk zuigende ondergronden adviseren wij het product twee keer aan te brengen.
Volgende laag	Na 24 uur kan de gewenste Aviva gevelverf en Aviva huiskamerverf worden aangebracht, en op hout de betreffende ADLER-houtlak. Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Verpakkingsformaten	1 l; 5 l
Kleuren/glansgraden	Farblos 8308000210

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid/opslag



Minstens 3 jaar in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.

Alleen leeg gemaakte containers recyclen. Vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als afval van watergedragen verven, gedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of als huishoudelijk afval.

Gebruik biociden veilig, lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Geadviseerd wordt om tijdens de verwerking beschermende handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.