



RENOVÁCIA A ÚDRŽBA OKIEN A VCHODOVÝCH DVERÍ



Miera poškodenia	Príprava podkladu	Použitý základný náter	Použitý vrchný náter
Povrch je nepoškodený a súdržný. Pravidelná každoročná kontrola a údržba.	Očistiť povrch s ADLER Top-Cleaner (1. prípravok zo sady Windoor Care-Set).		Ošetriť povrch s ADLER Top-Care (2. prípravok zo sady Windoor Care-Set).
Poškodenie po krupobití bez zjavných stôp straty adhézie. Drevo pod prasklinou nemení odtieň.	Jemne prebrúsiť povrch zrnitosťou P180 z dôvodu prínavosti. Očistiť povrch s ADLER Top-Cleaner (1. prípravok zo sady Windoor Care-Set).		Plošne natrieť Pullex Aqua-DSL v odtieni vrchnej lazúry.
Poškodenie lakového filmu, kde je znateľná zmena odtieňa podkladu, ale lakový film sa neodlupuje. V miestach zmeny odtieňa, lakový film už nedrží na podklade.	Lokálne odstrániť nesúdržný lakový film škrabkou a rozbrúsiť do hladka zrnitosťou P150 až P180.	Lokálne na obnažených miestach Pullex Aqua-IG v odtieni pôvodnej impregnácie.	Lokálne na obnažených miestach Pullex Aqua-DSL z dôvodu doplnenia chýbajúcej vrstvy, následne plošne prebrúsiť z dôvodu prínavosti na pôvodnú povrchovú úpravu, ďalej plošne natrieť Pullex Aqua-DSL v odtieni vrchnej lazúry.
		Lokálne na obnažených miestach 1 – 2x Pullex Renovier-Grund – doba schnutia cca 12 hod.	Lokálne na obnažených miestach Pullex Top-(Matt)Lasur z dôvodu doplnenia chýbajúcej vrstvy, následne plošne prebrúsiť z dôvodu prínavosti na pôvodnú povrchovú úpravu, ďalej plošne natrieť Pullex Top-(Matt)Lasur v odtieni vrchnej lazúry. Krycí vzhľad: Pullex Color. Pretierateľnosť po 12 hod. Kompletne preschnutie po 24 hod.
Odlupujúca sa povrchová úprava, podklad ešte nešedne a neoxiduje.	Lokálne odstrániť nesúdržný lakový film škrabkou a rozbrúsiť do hladka zrnitosťou P150 až P180.	Lokálne na obnažených miestach Pullex Aqua-IG v odtieni pôvodnej impregnácie.	Lokálne na obnažených miestach Pullex Aqua-DSL z dôvodu doplnenia chýbajúcej vrstvy, následne plošne prebrúsiť z dôvodu prínavosti na pôvodnú povrchovú úpravu, ďalej plošne natrieť Pullex Aqua-DSL v odtieni vrchnej lazúry.
		Lokálne na obnažených miestach 1 – 2x Pullex Imprägnier-Grund – doba schnutia cca 12 hod.	Lokálne na obnažených miestach Pullex Top-(Matt)Lasur z dôvodu doplnenia chýbajúcej vrstvy, následne plošne prebrúsiť z dôvodu prínavosti na pôvodnú povrchovú úpravu, ďalej plošne natrieť Pullex Top-(Matt)Lasur v odtieni vrchnej lazúry. Krycí vzhľad: Pullex Color. Pretierateľnosť po 12 hod. Kompletne preschnutie po 24 hod.
Odlupujúca sa povrchová úprava vo veľkých kusoch, podklad je silne zvetraný a zosivený.	Mechanicky odstrániť škrabkou, chemicky odstrániť (ADLER Abbeizer Spray). Potom prebrúsiť zrnitosťou P120.	Pullex Renovier-Grund vo vhodnom odtieni pod vrchnú lazúru.	Polotransparentný vzhľad: Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur v odtieni vrchnej lazúry. Krycí vzhľad: Pullex Color

Obrázok	Názov	Výdatnosť	Oblasť použitia						Počet náterov	Veľkosti balenia	Trieda účinnosti biocídov	Stručná charakteristika produktu
			Drevené fasády	Okná, vchodové dvere, garážové brány	Balkóny	Ploty	Pergoly, altány	Drevostavby				

Rozpúšťadlová impregnácia

	Pullex Renovier-Grund	cca 8 – 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	1 - 2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B, P, Iv	Krycí základ určený na renováciu drevených častí v exteriéri. Zabezpečuje komplexnú ochranu a zjednocuje povrch dreva. Jednoduchá aplikácia štetcom a nenáročná príprava podkladu pred základovaním. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.
--	-----------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	--------------------------	----------	--

Rozpúšťadlové lazúry

	Pullex Top-Lasur	cca 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B, P	Profesionálna tenkovrstvová lazúra s vysokým obsahom sušiny pre nové nátery a vrchné renovačné nátery drevených fasád, balkónov atď. Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu a zvýšená odolnosť proti stekaniu. Veľké množstvo farebných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.
	Pullex Top-MattLasur	cca 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B, P	Moderná matná tenkovrstvová lazúra. Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu a zvýšená odolnosť proti stekaniu. Veľmi dobre penetruje do podkladu a je vysoko priehľadná. Veľké množstvo farebných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.
	Pullex Color	cca 8 – 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B, P	Univerzálna, hodvábné matná, plne krycia lazúra na ihličnaté aj listnaté drevis. Pre nové nátery aj renovácie. V kombinácii s Pullex Imprägnier-Grund zabezpečuje komplexnú ochranu. Odtiene podľa vzorkovníka RAL a NCS. Pretierateľnosť po cca 12 hod. Aplikácia štetcom.

Vodouriediteľná impregnácia

	Pullex Aqua-IG	cca 8 – 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	1x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B, P, Iv	Komplexná ochranná impregnácia na báze vody pre ihličnaté aj listnaté drevis. Je vhodná ako základ pre produkty Pullex Aqua-DSL a Pullex Aqua-Color. Pretierateľnosť po cca 4 hod. Aplikácia štetcom.
--	----------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---------------------	----------	---

Vodouriediteľné lazúry

	Pullex Aqua-Deco	cca 10 m ² /l	x		x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l	B, P	Vodouriediteľná lazúra aj farebný základný náter v jednom. Vhodná na rozmerovo stále aj nestále drevené diely v exteriéri, napr. domčeky, prístrešky, drevené obloženia, balkóny, ploty, okenice. Aplikácia štetcom.
	Pullex Aqua-DSL	cca 8 m ² /l		x					2-5x	750 ml; 2,5 l		Vodouriediteľná lazúra na drevo na povrchovú úpravu okien a vchodových dverí za použitia štetca. Bez biocídov, atest na detské hračky EN 71-3 - vhodná aj na detské ihriská. Spolu s Pullex Aqua-IG zabezpečuje komplexnú ochranu aj po renovácii. Množstvo miešaných odtieňov. Pretierateľnosť po cca 4 hod. Aplikácia štetcom.

Riedenie a čistenie pracovného náradia

	Adlerol									500 ml; 1 l; 5 l; 25 l		Riedidlo do rozpúšťadlových náterových hmôt a čistenie pracovných pomôcok. Umožňuje optimálne prispôbenie viskozity náteru. Všetky produkty Pullex sú už pripravené priamo na použitie. Pred aplikáciou odporúčame riadne premiešať, príp. pridať riedidlo.
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---

Starostlivosť a pravidelná údržba

	Windoor Care-Set	cca 10 m ² z 250 ml		x						sada, 2 x 250 ml		Vysokokvalitná starostlivosť určená na okná a dvere či záhradný nábytok ošetrené lazúrovacím alebo krycím náterom. Uzatvára jemné trhliny a póry a obnovuje lesk. Ošetruje drevené povrchy a oddaluje tak čas ich renovácie. Set obsahuje čistiaci prostriedok Top-Cleaner 250 ml, prostriedok na údržbu Top-Care 250 ml, 2 handričky a 2 rozprašovače. Odporúčané ošetrovanie 1 – 2 x ročne.
--	------------------	--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	------------------	--	---

Ďalšie príslušenstvo na renovácie nájdete tiež v našom katalógu príslušenstva. Prosíme, vždy rešpektujte technický list produktu a v prípade otázok kontaktujte našich obchodno-technických poradcov alebo technickú podporu. Všetky technické listy je možné stiahnuť na našej webovej stránke www.adler.sk.

Označenie biocídneho účinku:

P – proti drevoškodným hubám

B – proti drevosfarbujúcim hubám

Iv – ochrana proti hmyzu

KATALÓG PRÍSLUŠENSTVA

Tu nájdete všetko potrebné príslušenstvo.



Adresa: Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, 971 01 Prievidza

Objednávky: objednavky@adler.sk, tel.: 0903 285 469

Technická podpora: Štefan Bartko, tel.: 0903 285 468