

Efekt kože na drevených povrchoch nábytku

S produktmi firmy ADLER môžete teraz Vášmu drevenému nábytku prepožičať úžasný kožený štýl: efekt ADLER-Ledereffekt urobí z Vášho nábytku najmodernejší skvost.

Koža alebo drevo? Oboje! S nábytkovým efektom kože ADLER-Ledereffekt nazáleží, či ide o ležérnu bundu, autosedačku alebo pohovku v obývacej izbe – koža je veľmi štýlová a elegantná. Koža je dlhodobo trvajúcim trendovým favoritom – práve preto vznikla horúca novinka: s firmou ADLER môžete teraz zabezpečiť skvelý efekt kože taktiež vášmu drevenému nábytku. Lak s efektom ADLER-Ledereffekt urobí z Vášho nábytku najmodernejší skvost. A vďaka niekoľkokrát vylepšenej skladbe produktu vyzerá efekt na nerozoznanie pravo.

Správny podklad

Pre efekt kože sa hodia všetky nosné podklady: základným plničom upravené MDF dosky, fóliované dosky, dyhované dosky, drevotrieskové dosky.

 10.08.2016

Použité produkty



Pigmpur G50




Aduro Legnopur

Pracovné kroky



KROK 1: BRÚSENIE

Prebrúste pripravený podklad bezprostredne pred tým, ako začnete s lakovaním.



KROK 2: LEGNOPUR

Teraz naneste jednu vrstvu laku **ADLER Legnopur** striekaním.





KROK 3: KRAKELOVACÍ LAK (Reißlack)

Po tom, čo lak Legnopur zaschne pri izbovej teplote cca 1 hodinu, prichádza na rad krakelovací lak: na základovanú plochu nastriekajte rovnomerne bez medzibrúsenia tento krakelovací lak **ADLER Reißlack** vo vybranom farebnom odtieni – v našom prípade RAL 8016 (mahagónová hnedá). Odporúčame veľmi rovnomerný, trojitý nástrek zo všetkých 4 strán.

Náš tip: Čím viac laku nanesiete, tým výraznejší bude výsledný obraz trhlín.



KROK 4: PIGMOPUR

Krakelovací lak musí schnúť pri izbovej teplote cca 1 hodinu. Následne prelakujte pomocou **ADLER Pigmpur** v totožnom farebnom odtieni (RAL 8016, mahagónová hnedá). Tak docielite efekt kože, ktorý je na nerozoznanie od pravej. Doba sušenia je minimálne 3 hodiny, maximálne 8 hodín pri izbovej teplote.



KROK 5: VRCHNÝ LAK

Teraz už chýba len vrchný lak niektorým svetlostálym polyuretánovým lakom v požadovanom stupni matu. Veľmi vhodný je ADLER Legnopur, so stupňom lesku G10.

Tip pre profesionálne spracovanie od Dominika Schwaigera:
„Aplikujte trhaný efekt vždy iba na ploche menšej ako 1 m², inak bude zložité docieľiť rovnomerný vzhľad trhlín.“

Použité produkty

ADLER Pigmopur G50 (RAL 8016)

ADLER Reißlack (RAL 8011)

ADLER Legnopur (G10)

Názov

